

# KARTA PRODUKTU

## CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA

Cement hutniczy o niskim cieple hydratacji,  
odporny na siarczany, niskoalkaliczny



obniżona  
emisja CO<sub>2</sub>



o niskim cieple  
hydratacji



siarczanoodporny



niskoalkaliczny



Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA jest cementem powszechnego użytku o niskim cieple hydratacji (LH) wg PN-EN 197-1 i spełnia dodatkowo wymagania normy PN-B 19707 jako cement odporny na siarczany (HSR) i niskoalkaliczny (NA). To cement o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i klasie wytrzymałości 42,5.

Cement hutniczy produkowany jest w Cemex Polska w cementowni Rudniki. Głównymi składnikami tego cementu są: klinkier cementu portlandzkiego i granulowany żużel wielkopiecowy (udział  $\geq 50\%$ ).

[Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych](#) dla cementu CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA został wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - ICI MB pod numerem 008-UWB-014. Dla cementu dostępna jest także Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz Karta Charakterystyki.



# EMISYJNOŚĆ PRODUKTU


Deklaracja Środowiskowa III typu (EPD) dla cementu CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA została wydana i zweryfikowana w marcu 2023 przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) pod numerem 240/2023 i jest dostępna w języku polskim i angielskim.

Emisja netto CO<sub>2</sub> na 1 tonę cementu CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA wynosi **231** kg CO<sub>2</sub>/t cementu (emisja brutto = **305** kg CO<sub>2</sub>/tonę cementu).


Redukcja emisji netto 72% w odniesieniu do standardowego wskaźnika wg GCCA (Global Cement and Concrete Association) wynoszącego netto 822 kg CO<sub>2</sub>/t cementu CEM I pozwala na klasyfikację CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA jako cement **Vertua® Supreme**.

**Wartość brutto** obejmuje emisję CO<sub>2</sub> pochodzącą z emisji procesowej, spalania węgla kamiennego, energii elektrycznej, transportu a także ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych) z wyłączeniem frakcji biomasy.

**Wartość netto** nie uwzględnia emisji CO<sub>2</sub> pochodzącej ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych).







Więcej informacji o parametrach opisujących oddziaływanie produktu na środowisko znajduje się w Deklaracjach Środowiskowych III typu (EPD) na [www.cemex.pl](http://www.cemex.pl)



\* Podstawa obliczeń: standardowa wartość GCCA dla emisji klinkieru cementowego (globalna średnia ważona bezpośrednich emisji netto klinkieru cementowego z „Getting the Number Right” (GNR) w 2000 r.: 862 kg CO<sub>2</sub>/t klinkieru cementowego. Wartość referencyjna Cement (CEM I z 95% zawartością klinkieru cementowego): 822 kg CO<sub>2</sub>/t cementu (wielkości GWP obliczone zgodnie z uznanymi standardami są dostępne na żądanie).



# WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



## CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ ALKALIÓW

■ CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

## CIEPŁO HYDRATACJI

PN-EN 196-9

— CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

■ wartość charakterystyczna (po 41 h)

## ODPORNOŚĆ NA SIARCZANY

■ CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

■ granica wydłużenia

## ROZWÓJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE CEMENTU

■ CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

Prezentowane wyniki oznaczeń to średnie wartości badań autokontrolnych z okresu 01.01.2023 - 30.06.2023. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwość	Wymagania	Wyniki oznaczeń *	Badania wg normy	Uwagi
Strata prażenia [%]	≤ 5,0	1,45	PN-EN 196-2	Wymagania wg PN-EN 197-1
Pozostałość nierozpuszczalna [%]	≤ 5,0	3,13	PN-EN 196-2	
Zawartość siarczanów (jako SO <sub>3</sub> ) [%]	≤ 4,0	2,03	PN-EN 196-2	
Zawartość chlorków [%]	≤ 0,20	0,089	PN-EN 196-21	
Początek czasu wiązania [min]	≥ 60	195	PN-EN 196-3	
Koniec czasu wiązania [min]	-	246	PN-EN 196-3	
Stąłość objętości [mm]	≤ 10	1	PN-EN 196-3	
Wodozgodność [%]	-	31,0	PN-EN 196-3	
Powierzchnia właściwa [cm <sup>2</sup> /g]	-	4990	PN-EN 196-6	
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]				
- po 2 dniach	≥ 10,0	14,2	PN-EN 196-1	Wymagania wg PN-B-19707
- po 28 dniach	≥ 42,5 i ≤ 62,5	59,2		
Ciepło hydratacji po 41 h [J/g]	≤ 270	217	PN-EN 196-9	
Zawartość alkaliów Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub> [%]	≤ 1,10	0,71	PN-EN 196-2	Wymagania wg PN-B-19707
Udział granulowanego żużla wielkopieczowego (S) [%]	≥ 50	56	PN-B-19707, Załącznik B	
Wartość ekspansji w roztworze Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> po 52 tygodniach [%]	≤ 0,5	0,10	PN-B-19707, Załącznik A	

\* Prezentowane wyniki oznaczeń to średnie wartości badań autokontrolnych z okresu 01.01.2023 – 30.06.2023. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

# WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

- mieszanka betonowa
- dobra współpraca z domieszkami i dodatkami mineralnymi
  - bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych i utrzymanie konsystencji w czasie
  - wysoka odporność na segregację, duża spójność mieszanki i więźliwość wody
  - wydłużone wiązanie

- stwardniały beton
- niskie ciepło hydratacji obniżające ryzyko rys termicznych
  - bardzo wysoka odporność na agresję chemiczną środowiska w tym na agresję siarczanową
  - minimalizacja ryzyka destrukcji betonu jako skutku reakcji alkalicznej reaktywnego kruszywa z alkaliom
  - powolne tempo narastania wytrzymałości wczesnej
  - wysoka wytrzymałość normowa - po 28 dniach
  - dobre i stabilne przyrosty wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania (powyżej 28 dni)
  - bardzo dobra stąłość objętości i bardzo niski skurcz



# ZASTOSOWANIE CEMENTU CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

Właściwości specjalne cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA takie jak:

- Niskie ciepło hydratacji LH **LH**
- Wysoką odpornością na agresję chemiczną głównie siarczanową HSR **HSR**
- Niską zawartością alkaliów NA **NA**

pozwalają na wykonanie betonów które charakteryzują się wysoką szczelnością i trwałością w warunkach oddziaływania środowisk agresywnych i korozyjnych.

Zastosowanie cementu CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA pozwala zmniejszyć obciążenie dla środowiska poprzez znaczącą redukcję śladu węglowego betonu.

Dzięki swoim właściwościom cement ten posiada szerokie spektrum zastosowań jak np.:

- Do produkcji betonów wszystkich klas oddziaływania środowiska zgodnie z europejską normą PN-EN 206 oraz polskim uzupełnieniem PN-B-06265, a zwłaszcza:
  - Betonów dla elementów narażonych na oddziaływania środowisk agresywnych chemicznie (oczyszczalnie ścieków, obszary przemysłowe, składowiska odpadów, zbiorniki wodne)
  - Betonów z przeznaczeniem na szczelne płyty i konstrukcje fundamentowe (np. wykonywane w technologii białej wanny)
  - Betonów na masywne elementy (fundamenty, ściany, stropy)
  - Betonów z przeznaczeniem do specjalnych robót geotechnicznych (pale, ściany szczelinowe);
  - Betonów dla budownictwa podziemnego (tunele, garaże, budownictwo górnicze)
  - Betonów na konstrukcje betonowe w budownictwie hydrotechnicznym (tamy, zapory wodne, śluzy, obudowy kanałów, przepusty)
  - Betonów mostowych (fundamenty, masywne filary mostów, korpusy przyczółków), w tym narażonych na oddziaływanie klasy ekspozycji XF4
  - Betonów do wykonywania nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych
  - Betonów na konstrukcje w budownictwie morskim i ekologicznym (nabrzeża portów morskich, rzecznych, falochrony, doki, ekrany przeciwfiltrowe, immobilizacja metali ciężkich)
  - Betonów na konstrukcje w instalacjach odsiarczania spalin, koksowniach i chłodniach kominowych
  - Betonów o ciekłych lub bardzo ciekłych konsystencjach w tym betonów samozagęszczalnych (SCC) i prawie samozagęszczalnych (ASCC)
- Do produkcji prefabrykatów z betonu niezbrojonego i zbrojonego zwłaszcza masywnych prefabrykatów typu: stopy fundamentowe, balastry, bloki oporowe
- Do produkcji suchych mieszanek o specjalnych właściwościach

## ZASTOSOWANIE CEMENTU

Do produkcji betonów wszystkich klas oddziaływania środowiska zgodnie z europejską normą PN-EN 206 oraz polskim uzupełnieniem PN-B-06265

Klasy ekspozycji	Brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją	Korozja zbrojenia										Agresja wobec betonu									Interakcja ze stali sprężającej		
		Korozja spowodowana karbonatyzacją					Korozja wywołana chlorkami					Zamrażanie/rozmarzanie				Środowisko chemicznie agresywne			Agresja wywołana ścieraniem				
							niepochodzącymi z wody morskiej		pochodzącymi z wody morskiej														
✓ akceptowany zakres stosowania		X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2 <sup>a)</sup>	XA3 <sup>a)</sup>	XM1	XM2	XM3	
CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>a)</sup> W klasach ekspozycji XA2 i XA3 - w przypadku agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego) - stosuje się cement odporny na siarczany (SR) zgodny z wymaganiami normy PN-EN 197-1 lub cement odporny na siarczany (HSR) zgodny z wymaganiami normy PN-B-19707.



W przypadku stosowania dodatków mineralnych typu II (np. popiół lotny krzemionkowy) możliwość stosowania koncepcji współczynnika *k* oraz koncepcji równoważnych właściwości.



**Cemex Polska Sp. z o.o.**

ul. Krakowiaków 46  
02-255 Warszawa

**Centrum Obsługi Klienta**

tel.: +48 800 700 077  
cok@e-cemex.pl



Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi materiałami dotyczącymi kart EPD i certyfikatów oraz chcecie uzyskać więcej informacji o cementach nisko-emisyjnych dostępnych w ofercie Cemex Polska zachęcamy do odwiedzenia strony [www.cemex.pl](http://www.cemex.pl) lub zeskanowanie kodu QR.

