Gdynia, 04.09.2026

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 42,5 R - SR 5/NA	
Zakład produkcyjny: Przemiałownia Gdynia	
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-246**
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-246**
Okres wysyłki:	**Lipiec 2026**

Cecha	Jedn.	Wynik średni	PN-B-19707:2023-05
Początek czasu wiązania	min	158	> 60
Koniec czasu wiązania		199	-
Woda do konsystencji normowej	%	28,5	-
Stałość objętości	mm	1,5	< 10
Powierzchnia właściwa	cm^2/g	3645	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	30,5	$\geq$ 20
po 28 dniach		56,0	$\geq$ 42,5 i $\leq$ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO_3	%	2,52	$\leq$ 3,5
Cl		0,051	$\leq$ 0,10
Na_2O_{eq}		0,55	0,60
Pozostałość nierozpuszczalna		1,38	$\leq$ 5,0
Strata prażenia		1,50	$\leq$ 5,0
Klinkier: C_3A		4,70	$\leq$ 5,0

Zawrtość rozpuszuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa Technicznego
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Przemiałownia Gdynia ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia
z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł