

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki żuźlowy PN-B 19707 - CEM II/B-S 42,5 N-NA

Zakład Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych: **008-UWB-115**

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: **008-UWB-115**

Okres wysyłki: **Maj 2026**


Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-B 19707:2023	
Początek wiązania	min	219	≥ 60	
Koniec wiązania	min	269	-	
Wodożądność	%	29,0	-	
Stołość objętości	mm	0,9	≤ 10	
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	3917	-	
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	18,9	≥ 10
	po 28 dniach	MPa	61,4	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:				
	SO ₃	%	2,63	≤ 3,5
	Cl	%	0,04	≤ 0,10
	Na ₂ O _{eq}	%	0,50	≤ 0,80

Gęstość właściwa 3,03 g/cm³

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gaudy

CEMEX Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel.+48 (22) 57 14 100, fax+48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

