ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki żużlowy PN-B 19707 - CEM II/B-S 42,5 N-NA

Zakład Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych:	**008-UWB-115**
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:	**008-UWB-115**
Okres wysyłki:	**Wrzesień 2026**

Cecha		Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-B 19707:2023
Początek wiązania		min	195	≥ 60
Koniec wiązania		min	243	-
Wodożądność		%	29,3	-
Stałość objętości		mm	0,9	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	3605	-
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	17,0	≥ 10
	po 28 dniach	MPa	52,2	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:				
	SO_3	%	2,90	≤ 3,5
	Cl	%	0,08	≤ 0,10
	Na_2O_{eq}	%	0,54	≤ 0,80

Gęstość właściwa 3,03 g/cm^3

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik
Doradztwa Technicznego
Jarosław Gaudy