

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki wapienny PN-B 19707 - CEM II/A-LL 42,5 R - NA

Zakład Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych: 008-UWB-211

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: 008-UWB-211

Okres wysyłki: Lipiec 2026

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-B 19707:2023-05
Początek wiązania	min	144	≥ 60
Koniec wiązania	min	185	-
Wodożądność	%	29,4	-
Stalność objętości	mm	0,9	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	5400	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 1 dniu	MPa	15,8	-
po 2 dniach	MPa	27,4	≥ 20
po 28 dniach	MPa	55,8	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,62	≤ 4,0
Cl	%	0,075	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}	%	0,41	≤ 0,6

Gęstość właściwa 3,06 g/cm³

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Mofina
Paweł Mofina