ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

ZIELONY

Cement portlandzki żużlowy PN-B 19707 - CEM II/B-S 42,5 N-NA

Zakład Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych:	**008-UWB-115**
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:	**008-UWB-115**
Okres wysyłki:	**Sierpień 2026**

Cecha		Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-B 19707:2023
Początek wiązania		min	182	≥ 60
Koniec wiązania		min	230	-
Wodożądność		%	29,4	-
Stałość objętości		mm	1,0	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	3691	-
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	20,6	≥ 10
	po 28 dniach	MPa	59,1	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:				
	SO_3	%	2,50	≤ 3,5
	Cl	%	0,06	≤ 0,10
	Na_2O_{eq}	%	0,52	≤ 0,80

Gęstość właściwa 3,03 g/cm^3

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik
Doradztwa Technicznego
Jarosław Gaudy