

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI SPOIWA DROGOWEGO

### Hydrauliczne Spoiwo Drogowe - CONECTON HSD E 24

#### Zakład Cementownia Chełm

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji: **008-UWB-257**

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: **008-UWB-257**

Okres wysyłki: **grudzień 2025**

| Cecha                                                         | Jednostka | Wynik średni | Wymagania Krajowej Oceny Technicznej IBDiM-KOT-2023/0950 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Początek czasu wiązania                                       | min       | 194          | $\geq 120$                                               |
| Koniec czasu wiązania                                         |           | 248          | -                                                        |
| Stołość objętości                                             | mm        | 2,5          | $\leq 30$                                                |
| Stopień zmielenia<br>(pozostałość na sicie 90 $\mu\text{m}$ ) | %         | 10,7         | $\leq 15$                                                |
| Wytrzymałość na ściskanie:                                    |           |              |                                                          |
| po 2 dniach                                                   | MPa       | 10,2         | -                                                        |
| po 7 dniach                                                   |           | 22,8         | $\geq 14,0$                                              |
| po 28 dniach                                                  |           | 35,0         | $\geq 24,0$ i $\leq 42,5$                                |
| po 56 dniach*                                                 |           | 47,3         | $\geq 30$                                                |
| Analiza chemiczna:                                            |           |              |                                                          |
| SO <sub>3</sub>                                               | %         | 4,17         | $\leq 4,0$                                               |

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

\*Wynik za miesiąc poprzedzający

CEMEX Polska Sp. z o.o.  
Kierownik Doradztwa  
Technicznego  
  
Paweł Mofina

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375  
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł