ŚWIADECTWO JAKOŚCI SPOIWA DROGOWEGO

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące EN 13282-1 CONECTON HRB E3

Zakład cementownia Rudniki

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji: **1487-CPR-021-18**

Deklaracja właściwości użytkowych: **1487-CPR-021-18**

Okres wysyłki: **Sierpień 2026**

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-EN 13282-1:2013
Początek wiązania	min	183	≥ 90
Koniec wiązania	min	323	-
Wodożądność	%	36,2	-
Stałość objętości	mm	1,4	≤ 10
Stopień zmielenia - pozostałość na sicie 90um	%	0,69	≤ 15
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	8,2	-
po 7 dniach	MPa	22,7	≥ 10
po 28 dniach	MPa	37,5	≥ 22,5 ≤ 42,5
Analiza chemiczna:			
SO_3	%	3,27	≤ 4,0

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik
Doradztwa Technicznego
Jarosław Gaudy