

## Obrzutka tynkarska – szpryc cementowy szary CX-T510

typ GP, kat. W<sub>c</sub> 2, CS IV

### Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania obrzutki wstępnej (szprycu) lub podkładu o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV pod cementowe, cementowo-wapienne i wapienne wyprawy tynkarskie, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany jako podkład pod tynki ręczne i maszynowe Cemex. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,6 mm.

### Rodzaj podłoża

Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, niezwiędnięte tynki cementowo-wapienne.

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, ubytki i nierówności uzupełnić **posadzką wyrównującą Cemex CX-P730**. Słabe wzmocnić **gruntem głęboko penetrującym Cemex CX-G880**, bardzo nasiąkliwe **gruntem uniwersalnym CX-G120**. Suche podłoże przed obrzutką wstępną zmoczyć obficie wodą.

### Sposób użycia

Tynk narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Przy narzuceniu ręcznym zawartość worka wymieszać z podaną na opakowaniu ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednnorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Obrzutki nie wyrównywać i nie zagładzać. W przypadku wykonywania podkładu, po narzuceniu ściągnąć tynk łatą typu H, wyrównując całą powierzchnię.

### Narzędzia

Agregat tynkarski, betoniarka, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, łata tynkarska, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawę.





Obrzutka tynkarska – szpryc cementowy szary

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeżą obrzutkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Nie stosować nagrzewnic elektrycznych (ryzyko wystąpienia rys skurczowych) ani gazowych (skurcz i procesy karbonatyzacji).

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

| Dane techniczne                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek |                                           |
| Właściwa ilość wody*                                                            | ok. 6 dm³/30 kg<br>ok. 0,2 dm³/kg         |
| Czas zużycia                                                                    | ok. 1 godz.                               |
| Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku                                         | do 30 min.                                |
| Absorpcja wody                                                                  | ≤ 0,2 kg/(m²×min <sup>0,5</sup> )         |
| Przyczepność                                                                    | ≥ 0,25 MPa                                |
| Reakcja na ogień                                                                | klasa A1                                  |
| Zawartość chlorków                                                              | ≤ 0,1 % Cl                                |
| Uziarnienie                                                                     | do 1,6 mm                                 |
| Wydajność                                                                       | ok. 22 dm³ z 30 kg<br>ok. 0,73 dm³ z 1 kg |
| Zużycie                                                                         | ok. 1,4 kg/m²/mm                          |
| Trwałość                                                                        | mrozoodporny                              |
| * przy narzucie mechanicznym – ustalić doświadczalnie dla każdego typu agregatu |                                           |

Dokument odniesienia: PN-EN 998-1.  
Zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2 ppm.