

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy – CEM II/A-V 42,5 R

Zakład produkcyjny: Przemiałownia Gdynia

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1487-CPR-031-06

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 1487-CPR-031-06

Okres wysyłki: luty 2025

Cecha	Jedn.	Wynik średni	PN-EN 197-1:2012
Początek czasu wiązania	min	171	≥ 60
Koniec czasu wiązania		208	-
Woda do konsystencji normowej	%	28,9	-
Stałość objętości	mm	1,6	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4208	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	23,9	≥ 20
po 28 dniach		47,8	≥ 42,5 i ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,60	≤ 4,0
Cl		0,056	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,73	-

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Mofing
Paweł Mofing

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Przemiałownia Gdynia ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia

z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł