

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki żuźłowy PN-B 19707 - CEM II/B-S 42,5 N-NA

Zakład Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych: **008-UWB-115**

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: **008-UWB-115**

Okres wysyłki: **Luty 2025**


Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-B 19707:2013
Początek wiązania	min	202	≥ 60
Koniec wiązania	min	251	-
Wodożądność	%	29,3	-
Stołość objętości	mm	0,9	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4204	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	18,3	≥ 10
po 28 dniach	MPa	60,5	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,69	$\leq 3,5$
Cl	%	0,05	$\leq 0,10$
Na ₂ O _{eq}	%	0,60	$\leq 0,80$

Gęstość właściwa 3,03 g/cm³

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gaudy



CEMEX Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel.+48 (22) 57 14 100, fax+48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł