

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy – CEM II/A-V 52,5 R-NA

Zakład produkcyjny: Cementownia Chełm

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **008-UWB-189**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **008-UWB-189**

Okres wysyłki: **marzec 2025**

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-B 19707:2023-05	
Początek czasu wiązania	min	171	≥ 45	
Koniec czasu wiązania		203	-	
Woda do konsystencji normowej	%	32,3	-	
Stałość objętości	mm	2,0	≤ 10	
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	5129	-	
Wytrzymałość na ściskanie				
	po 1 dniu	MPa	-	
	po 2 dniach		33,7	≥ 30
	po 28 dniach		62,3	≥ 52,5
Wytrzymałość na zginanie				
	po 2 dniach	MPa	-	
	po 28 dniach		8,5	-
Analiza chemiczna				
	SO ₃	%	≤ 4,0	
	Cl		0,050	≤ 0,10
	Na ₂ O _{eq}		0,75	≤ 1,2
Gęstość właściwa	g/cm ³	2,95	-	

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa

Technicznego
Pawel Mafina
Pawel Mafina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł