

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 52,5 R**Zakład produkcyjny: Cementownia Chełm**Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-17**Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-17**Okres wysyłki: **sierpień 2025**

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-EN 197-1:2012
Początek czasu wiązania	min	177	≥ 45
Koniec czasu wiązania		214	-
Woda do konsystencji normowej	%	30,3	-
Stołość objętości	mm	1,3	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4825	-
Wytrzymałość na ściskanie			
po 2 dniach	MPa	35,0	≥ 30
po 28 dniach		63,5	≥ 52,5
Wytrzymałość na zginanie			
po 2 dniach	MPa	5,8	-
po 28 dniach		8,4	-
Analiza chemiczna			
SO ₃	%	2,90	≤ 4,0
Cl		0,064	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,56	-
Pozostałość nierozpuszczalna	%	1,35	≤ 5,0
Strata prażenia	%	3,03	≤ 5,0
Gęstość właściwa	g/cm ³	3,13	-

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik Doradztwa

Technicznego


Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł