



Buduj z dobrą chemią



KATALOG PRODUKTÓW

chemia budowlana



ZAPRAWY MURARSKIE

Wapno hydratyzowane białe

CX-Z100

CL 90-S

25 kg
worek

750 kg
paleta

- Plastyczne i bardzo wydajne
- Zapewnia odporność na pleśń i grzyby
- Kształtuje korzystny mikroklimat pomieszczeń
- Poprawia urabialność i obróbkę zapraw i tynków

Zastosowanie

Wapno hydratyzowane białe jest produkowane przez hydratację (gaszenie „na sucho”) wysokiej jakości bardzo aktywnego wapna palonego mielonego. Produkt po zgaszeniu charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem, stałością objętości, wysoką białością i wysoką powierzchnią właściwą, co znacząco zwiększa jego wydajność, plastyczność i urabialność. Wapno hydratyzowane białe jest przeznaczone głównie do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. Zaprawy zawierające wapno hydratyzowane charakteryzują się wysoką alkalicznością, dlatego też, ze względu na odporność na zagrzybianie, są polecane do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

Gwarancja

9 miesięcy od daty produkcji.



Zaprawa murarska cementowo-wapienna

CX-Z120

klasa M 5/typ G

25 kg
worek

1200 kg
paleta

- Plastyczna i wydajna
- Łatwa w aplikacji

Zastosowanie

Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów murowych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Okolo 40 kg/m² przy spoinie 10 mm dla muru o grubości ½ cegły pełnej (12 cm) i okolo 100 kg/m² przy spoinie 10 mm dla muru o grubości 1 cegły pełnej (25 cm).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Zaprawa murarska cementowa

CX-Z220

klasa M 10/typ G

25 kg
worek

1200 kg
paleta

- Plastyczna, wydajna i mocna
- Łatwa w aplikacji

Zastosowanie

Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów murowych o dużych obciążeniach. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Okolo 40 kg/m² przy spoinie 10 mm dla muru o grubości ½ cegły pełnej (12 cm) i okolo 100 kg/m² przy spoinie 10 mm dla muru o grubości 1 cegły pełnej (25 cm).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



ZAPRAWY MURARSKIE

Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów szara

CX-Z520

klasa M 10/typ T

25 kg
worek

1200 kg
paleta

- Plastyczna i wydajna
- Łatwa w aplikacji
- O wysokiej przyczepności do elementu murowego

Zastosowanie

Do murowania na cieką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z bloczków z betonu komórkowego, keramzytobetonu lub silikatów. Można jej używać również do murowania ścian z innych chłonnych elementów murowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

Zużycie

Około 2,5 kg/m² przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 12 cm z bloczków o wymiarach 12x20x24 cm. Około 4 kg/m² przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 24 cm z bloczków o wymiarach 49x24x24 cm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów biała

CX-Z530

klasa M 10/typ T

25 kg
worek

1200 kg
paleta

- Plastyczna i wydajna
- Łatwa w aplikacji
- O wysokiej przyczepności do elementu murowego

Zastosowanie

Do murowania na cieką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z jasnych bloczków z betonu komórkowego, keramzytobetonu lub silikatów. Można jej używać również do murowania ścian z innych chłonnych elementów murowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

Zużycie

Około 2,5 kg/m² przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 12 cm z bloczków o wymiarach 12x20x24 cm. Około 4 kg/m² przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 24 cm z bloczków o wymiarach 49x24x24 cm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



CX-Z620

Klasa M 10 / typ G

25 kg
worek

1200 kg
paleta



GRAFITOWA

CX-Z621

Klasa M 10 / typ G

25 kg
worek

1200 kg
paleta



SZARA

CX-Z622

Klasa M 10 / typ G

25 kg
worek

1200 kg
paleta



JASNOSZARA

CX-Z623

Klasa M 10 / typ G

25 kg
worek

1200 kg
paleta



BRĄZOWA

CX-Z624

Klasa M 10 / typ G

25 kg
worek

1200 kg
paleta



CZARNA



ZAPRAWY DO KLINKIERU

**SKUTECZNA
OCHRONA
PRZED
WYKWITAMI**

NANOTrass

- Plastyczna, wydajna i mocna
- Zawiera aktywne nanododatki i trass
- Zapobiega wykwitom i przebarwieniom
- Łatwa w nakładaniu i profilowaniu spoiny

Zastosowanie

Zaprawa jest przeznaczona do murowania zarówno na pełną, jak i na pustą spoinę ścian licowych (także w ścianach trójwarstwowych), jak również do murowania z cegieł klinkierowych ogrodzeń, kominów (z wkładem kominowym), studzienek itp. Dzięki zawartości nanododatków i trassu zaprawa jest wyjątkowo odporna na wykwity, ze szczególnym uwzględnieniem wykwitów wapiennych, których źródłem jest wolne wapno zawarte w cementach użytych do budowy oraz ceglach czy podłożu. Dodatek trassu powoduje polepszenie elastyczności, przyczepności i szczelności zaprawy. Zaprawa jest dostępna w pięciu kolorach: grafitowy, szary, jasnoszary, brązowy i czarny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Około 35 kg/m² przy spoinie 10 mm dla muru o grubości ½ cegły pełnej (12 cm) i około 85 kg/m² przy spoinie 10 mm dla muru o grubości 1 cegły pełnej (25 cm).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.

TYNKI I GŁADZIE

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk ręczny

CX-T430

typ GP
kat. W.0, CS I

25 kg

worek

1200 kg

paleta

- Łatwa w aplikacji i obróbce
- Odporna na zagrzybianie

Zastosowanie

Do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń oraz podkładów pod gładzie, tynki dekoracyjne lub okładziny ceramiczne. Zalecana grubość warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewnątrz budynków. Uziarnienie do 1,6 mm.

Zużycie

Około 1,7 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Obrzutka tynkarska – szpryc cementowy szary

CX-T510

typ GP
kat. W.2, CS IV

30 kg

worek

1080 kg

paleta

- Łatwa w aplikacji
- O wysokiej przyczepności do podłoża

Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania obrzutki wstępnej (szprycu) lub podkładu o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV pod cementowe, cementowo-wapienne i wapienne wyprawy tynkarskie, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany jako podkład pod **tynki ręczne** i **maszynowe CEMEX**. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,6 mm.

Zużycie

Około 1,4 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk ręczny mocny

CX-T530

typ GP
kat. W.2, CS II

25 kg

worek

1200 kg

paleta

- Łatwa w aplikacji i obróbce
- Odporna na zagrzybianie

Zastosowanie

Do ręcznego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II, na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Zalecany do tynkowania ścian przyziemia, fundamentów i cokołów. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 20 mm. Uziarnienie do 1,6 mm.

Zużycie

Około 1,5 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk maszynowy

CX-T550

typ GP
kat. W.2, CS II

30 kg

worek

1080 kg

paleta

- Łatwa w aplikacji i obróbce
- Polecana na pogrubienia
- Odporna na zagrzybianie

Zastosowanie

Do maszynowego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II, na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 20 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,0 mm.

Zużycie

Około 1,4 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



TYNKI I GŁADZIE

Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych

CX-T700

20 kg

worek

960 kg

paleta

- Wydajny
- Łatwy w aplikacji, plastyczny
- O podwyższonej przyczepności
- Optymalnie dobrany czas wiązania

Zastosowanie

Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej do ścian wewnątrz budynków.

Zużycie

Około 2,5 kg/m².

Gwarancja

9 miesięcy od daty produkcji.



Gips szpachlowy

CX-T710

typ 1B
rodzaj B2/20/2

20 kg

worek

960 kg

paleta

- Wydajny
- Łatwy w aplikacji, plastyczny
- Optymalnie dobrany czas wiązania
- Do szpachlowania ścian i sufitów oraz spoinowania płyt g-k z taśmą zbrojącą

Zastosowanie

Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt Pro-Monta i innych elementów gipsowych oraz do szpachlowania tynków, jako warstwa podkładowa pod gładzie, a także do wypełniania niewielkich uszkodzeń ścian i sufitów. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie

Około 1 kg/m²/mm.

Gwarancja

9 miesięcy od daty produkcji.



Gładź gipsowa biała

CX-T720

rodzaj B2/20/2

20 kg

worek

960 kg

paleta

- Wydajna
- Łatwa w aplikacji, plastyczna
- Doskonała pod malowanie

Zastosowanie

Do wykonywania białych gładzi na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych oraz podłożach betonowych. Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na oddziaływanie wilgoci. Do nakładania ręcznego.

Zużycie

Około 1 kg/m²/mm.

Gwarancja

9 miesięcy od daty produkcji.



POSADZKI

Beton B20

CX-P220

CT-C20-F4

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Łatwy w użyciu
- Wydajny i plastyczny
- Wodo- i mrozoodporny
- Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych

Zastosowanie

Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania drobnych elementów betonowych i małej architektury. Może być stosowany również do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych i profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji – min. grubość 45 mm).

Zużycie

Około 2 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Szybki i mocny beton B30

CX-P230

CT-C30-F6

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Łatwy w użyciu
- Wydajny i plastyczny
- Wodo- i mrozoodporny
- Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych
- Ruch pieszcy i rozformowanie szalunków już po ok. 6 godzinach

Zastosowanie

Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania i napraw drobnych elementów betonowych i małej architektury. Może być stosowany również do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych i profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji – min. grubość 45 mm). Lekki ruch pieszcy i rozformowanie szalunków możliwe już po upływie ok. 6 godzin od wykonania prac.

Zużycie

Około 2 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Podkład podłogowy

CX-P320

CT-C12-F3

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Od 20 do 100 mm
- Pomieszczenia suche, wilgotne i z ogrzewaniem podłogowym
- Pod płytki i panele

Zastosowanie

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Przedział grubości: od 20 do 100 mm. Może być stosowany na warstwie odcinającej (min. grubość 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubość 20 mm) lub pływający, np. na warstwie termoizolacji (min. grubość 40 mm). W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi również 30 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Około 1,9 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



POSADZKI

Podkład podłogowy – jastrych cementowy

CX-P420

CT-C20-F4

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Od 20 do 100 mm
- Tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe
- Pod płytki i panele

Zastosowanie

Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Przedział grubości: od 20 do 100 mm. Może być stosowany na warstwie odcinającej (min. grubość 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubość 20 mm) lub pływający, np. na warstwie termoizolacji (min. grubość 40 mm). W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi również 30 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Około 1,9 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Posadzka wyrównująca

CX-P730

CT-C20-F4

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Od 3 do 50 mm
- Plastyczna, wydajna i mocna
- Łatwa w aplikacji

Zastosowanie

Do wyrównywania podłoża pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne oraz do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych. Grubość warstwy zaprawy nie powinna przekraczać 50 mm. Może być stosowana do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetonowych, murowych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Około 18,5 kg/m² przy grubości warstwy 10 mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa

CX-P850

CT-C20-F7

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Od 2 do 20 mm
- Zbrojona włóknami
- Wylewka wyrównująca pod wszelkiego rodzaju wykładziny

Zastosowanie

Do wykonywania samopoziomujących, cienkowarstwowych wylewek o grubości od 2 do 20 mm, wyrównujących podłoża betonowe i cementowe przed układaniem wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych, takich jak: płytki i wykładziny PCV, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, płytki ceramiczne i inne. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie

Około 1,4 kg/m²/mm.

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



KLEJE DO PŁYTEK

Klej do płytek wewnętrzny

CX-K110

C1T

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Nie wykazuje spływu
- Łatwy w aplikacji

Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz budynków, z wyjątkiem podłoża krytycznych. Nie należy stosować do wyrównywania podłoża oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Zużycie

Od 1,7 do 3,1 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Klej do płytek uniwersalny

CX-K320

C1T

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Nie wykazuje spływu
- Łatwy w aplikacji
- Mrozoodporny

Zastosowanie

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem podłoża krytycznych. Nie należy stosować do wyrównywania podłoża oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Zużycie

Od 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Klej do płytek uelastyczniony

CX-K540

C1TE

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Nie wykazuje spływu
- Łatwy w aplikacji
- Do płytek wielkoformatowych i na podłoża ogrzewane

Zastosowanie

Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi). Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. **W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia.** Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Od 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



KLEJE DO PŁYTEK

Klej do płytek elastyczny żelowy

CX-K650

C2TE

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Nie wykazuje spływu
- Zbrojony włóknami
- Do równoczesnego wyrównywania podłoża i przyklejania płytek
- Do płytek wielkoformatowych i na podłoża trudne (ogrzewane, balkony, tarasy)

Zastosowanie

Zdolność akumulacji wody w strukturze kleju żelowego umożliwia stosowanie go do klejenia okładzin o szerokim zakresie nasiąkliwości. Może być stosowany do przyklejania płytek gresowych, glazurowanych, terakotowych, cementowych, kamiennych (poza marmurowymi), kamionkowych, klinkierowych i innych o różnej nasiąkliwości i wielkości, w tym do płytek wielkowymiarowych. Umożliwia jednoczesne wyrównywanie podłoża w warstwie od 2 do 15 mm i przyklejanie płytek. Może być stosowany na podłożach nieodkształcalnych, jak również na podłożach krytycznych, np. na tarasach i balkonach, powierzchniach podgrzewanych lub obciążonych intensywnym ruchem. **W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia.** Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Od 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Klej do płytek wysokoelastyczny

CX-K760

C2TES1

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Nie wykazuje spływu
- Zbrojony włóknami
- Łatwy w aplikacji
- Do płytek wielkoformatowych i na podłoża krytyczne (ogrzewane, tarasy, balkony)

Zastosowanie

Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkoformatowych, płytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi) na podłożach krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). **W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia.** Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Od 1,5 do 2,9 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Klej do płytek i kamienia wysokoelastyczny – szybkowiązący biały

CX-K870

C2FTS1

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Nie wykazuje spływu
- Zbrojony włóknami
- Umożliwia szybki postęp prac
- Zmniejsza ryzyko przebarwień kamienia
- Do płytek wielkoformatowych i na podłoża krytyczne (ogrzewane, tarasy, balkony)

Zastosowanie

Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych, i innych o niskiej nasiąkliwości, na podłożach krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). Zalecany wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki postęp robót. **W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia.** Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Od 1,6 do 3 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



SYSTEMY OCIEPLEŃ

Klej do styropianu

CX-D320

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Wydajny
- Zbrojony włóknami

Zastosowanie

Do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.

Zużycie

Przy klejeniu płyt styropianowych – od 3 do 4 kg/m².

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Klej do zatapiania siatki

CX-D430

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Wydajny
- Zbrojony włóknami
- Łatwy w obróbce

Zastosowanie

Do przyklejania płyt styropianowych (w tym płyt z dodatkiem grafitu) na typowych podłożach mineralnych oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń budynków.

Zużycie

Przy klejeniu płyt styropianowych – od 3 do 4 kg/m².
Przy zatapianiu siatki – od 3,5 do 4,5 kg/m².

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



Klej ekstramocny do styropianu i siatki

CX-D600

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Wydajny i trwały
- Zbrojony włóknami
- Łatwy w obróbce
- O podwyższonej przyczepności do styropianu białego, grafitowego oraz XPS

Zastosowanie

Do przyklejania płyt izolacji termicznej ze styropianu EPS (w tym płyt z dodatkiem grafitu) i polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Zużycie przy klejeniu płyt – od 3 do 4 kg/m².
Zużycie przy zatapianiu siatki – od 3,5 do 4,5 kg/m².

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



SYSTEMY OCIEPLEŃ

Grunt pod tynki dekoracyjne

CX-D700

15 kg
wiaderko
165 kg
paleta

- Wydajny i trwały
- Poprawia przyczepność tynku
- Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża

Zastosowanie

Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność warstwy podtynkowej na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoża. Do stosowania pod tynki mineralne wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń). Grunt można stosować również pod tynki akrylowe.

Zużycie

Około 0,3 kg/m².

Gwarancja

9 miesięcy od daty produkcji.



Tynk mineralny kamyczkowy biały baranek 1,5 mm

CX-D800

25 kg
worek
1200 kg
paleta

- Wydajny i trwały
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Odporny na uszkodzenia i zagrzybianie

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń). Tynk można malować kolorowymi farbami elewacyjnymi. Do nakładania ręcznego lub metodą natrysku mechanicznego.

Zużycie

Około 2 kg/m².

Gwarancja

12 miesięcy od daty produkcji.



GRUNTY

Grunt uniwersalny

CX-G120

5 l
kanister
150 l
paleta

- Wydajny i paroprzepuszczalny
- Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- Wysoka zawartość dyspersji gwarantowana normą PN-C-81906

Zastosowanie

Do wzmacniania podłoży oraz zmniejszania i wyrównywania ich chłonności. Do stosowania pod wszelkiego rodzaju podkłady, kleje cementowe i tynki mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Od 0,1 do 0,3 kg/m².

Gwarancja

9 miesięcy od daty produkcji.



Grunt głęboko penetrujący

CX-G880

5 l
kanister
150 l
paleta

- Wydajny i paroprzepuszczalny
- Wzmacnia podłoże słabe i porowate
- Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- Wysoka zawartość dyspersji gwarantowana normą PN-C-81906

Zastosowanie

Do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Polecany do podkładów podłogowych, tynków mineralnych i gipsów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie

Okolo 0,15 kg/m² przy jednokrotnej aplikacji.

Gwarancja

9 miesięcy od daty produkcji.



ZAPRAWY MURARSKIE — 3-4

- Wapno hydratyzowane białe CX-Z100
- Zaprawa murarska cementowo-wapienna CX-Z120
- Zaprawa murarska cementowa CX-Z220
- Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów szara CX-Z520
- Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów biała CX-Z530

ZAPRAWY DO KLINKIERU — 5

- Zaprawa do klinkieru NANOTrass CX-Z620 – grafitowa
- Zaprawa do klinkieru NANOTrass CX-Z621 – szara
- Zaprawa do klinkieru NANOTrass CX-Z622 – jasnoszara
- Zaprawa do klinkieru NANOTrass CX-Z623 – brązowa
- Zaprawa do klinkieru NANOTrass CX-Z624 – czarna

TYNKI I GŁADZIE — 6-7

- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk ręczny CX-T430
- Obrzutka tynkarska – szpryc cementowy szary CX-T510
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk ręczny mocny CX-T530
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk maszynowy CX-T550
- Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych CX-T700
- Gips szpachlowy CX-T710
- Gładź gipsowa biała CX-T720

POSADZKI — 8-9

- Beton B20 CX-P220
- Szybki i mocny beton B30 CX-P230
- Podkład podłogowy CX-P320
- Podkład podłogowy – jastrych cementowy CX-P420
- Posadzka wyrównująca CX-P730
- Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa CX-P850

KLEJE DO PŁYTEK — 10-11

- Klej do płytek wewnętrzny CX-K110
- Klej do płytek uniwersalny CX-K320
- Klej do płytek uelastyczniony CX-K540
- Klej do płytek elastyczny żelowy CX-K650
- Klej do płytek wysokoelastyczny CX-K760
- Klej do płytek i kamienia wysokoelastyczny – szybkowiązący biały CX-K870

SYSTEMY OCIEPLEŃ — 12-13

- Klej do styropianu CX-D320
- Klej do zatapiania siatki CX-D430
- Klej ekstramocny do styropianu i siatki CX-D600
- Grunt pod tynki dekoracyjne CX-D700
- Tynk mineralny kamyczkowy biały baranek 1,5 mm CX-D800

GRUNTY — 14

- Grunt uniwersalny CX-G120
- Grunt głęboko penetrujący CX-G880





www.cemex.pl

Centrum Obsługi Klienta
Telefon: 800 700 077