

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki PN-B-19707 i CEM I 52,5 R - NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	086-UWB-009
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	086-UWB-009
Okres wysyłu:	styczeń 2018

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania
Początek wiązania	min	131	≥ 45
Koniec wiązania		176	
Wodouducność	%	30,1	
Stość objętości	mm	1,1	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	4735	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	41,8	≥ 30
po 28 dniach		67,0	≥ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,98	≤ 4,0
Cl		0,078	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,58	< 0,6
Czynniki nierozpuszczalne		0,30	≤ 5,0
Strata prażenia		1,48	≤ 5,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radziński, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupska, Włodzisław Choćaj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł