



WAPNO HYDRATYZOWANE BIAŁE

CX-Z100
CL 90-S

- **Plastyczne i bardzo wydajne**
- **Zapewnia odporność na pleśń i grzyby**
- **Kształtuje korzystny mikroklimat pomieszczeń**
- **Poprawia urabialność i obróbkę zapraw i tynków**

25 kg



WAPNO HYDRATYZOWANE CX-Z100


 optymalny zakres temperatur stosowania
+5°C do +30°C

Właściwości:

- doskonała plastyczność i urabialność
- biała barwa – pozwalająca wydobyc walory dekoracyjne tynków i gładzi
- bardzo duże rozdrobnienie – kształtujące wysoką wydajność zapraw i tynków
- wysoka zasadowość – dzięki której wapno posiada właściwości bakteriobójcze i dezynfekujące
- zdolność do absorbowania wody i jej retencji w zaprawie
- odporność na powstawanie rys w zaprawach, tynkach i gładziach
- poprawa odształcalności i współpracy zaprawy z elementami murowymi

Zastosowania:

- zaprawy murarskie cementowo-wapienne i wapienne, przygotowywane na placu budowy
- tradycyjne tynki cementowo-wapienne i wapienne, aplikowane ręcznie lub maszynowo
- tynki renowacyjne oraz gładzie, szlichty i farby wapienne
- mieszanki do stabilizacji i wzmocnienia struktury gruntów, jako podłoża budowlanego
- oczyszczanie ze związków siarki i azotu oraz immobilizacja innych zanieczyszczeń gazów odlotowych (spalin) powstających ze spalania węgla w elektrowniach
- w rolnictwie – jako nawóz oraz do zobojętniania kwaśnej gleby
- do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
- do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej

Przykładowe receptury

Do dopracowania na budowie w zależności od użytych składników.

Rodzaj zaprawy przygotowanej na budowie	Klasa zaprawy, MPa	Proporcje składników					Ilość gotowej zaprawy, wiadro 10 l
		Cement CZERWONY/ZIELONY, worek 25 kg	Cement NIEBIESKI, worek 25 kg	Wapno hydratyzowane CX-Z100, worek 25 kg	Piasek 0-2 mm, wiadro 10 l	Woda zdatna do picia, l	
Zaprawa murarska cementowo-wapienna	M5	1 worek	–	2 worki	10 wiader	ok. 22 litry	ok. 11 wiader
		–	1 worek		9 wiader	ok. 20 litrów	ok. 10 wiader
	M10	1 worek	–	1 worek	8 wiader	ok. 18 litrów	ok. 9 wiader
		–	1 worek		7 wiader	ok. 16 litrów	ok. 8 wiader

Uwaga!

Żadna domieszka nie zastąpi wapna hydratyzowanego w zaprawie!

Więcej możliwości - znana jakość CEMEX

Centrum Obsługi Klienta CEMEX Polska tel. 800 700 077, www.cx-chemia.pl

CL 90-S

PN-EN 459-1