

CEMEX CX-D520

Klej mocny do styropianu

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg

Zbiornicze: Paleta ofoliowana 1200 kg

Zastosowanie

Do przyklejania płyt izolacji termicznej ze styropianu EPS, w tym płyt z dodatkiem grafitu, w systemach ociepleń (np. **CEMEX DECO**). Można go stosować również jako klej do mocowania drobnowymiarowych elementów ozdobnych (bonie, gzymsy). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury: z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i „głuche” usunąć, szczeliny rozkuć. Małe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą **CEMEX CX-Z730**, na większe płaszczyzny nałożyć tynk **CEMEX CX-T530**. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Powierzchnie oczyścić z kurzu. Podłoże słabe zagruntować preparatem głęboko penetrującym **CEMEX CX-G880** i **CEMEX CX-G750**, jeżeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszanki i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju: przyczepność do podłoża, wytrzymałość na odrywanie, czas wiązania.

Klej nakładać na płytę kielnią w formie placków i pasma obwodowego lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej, zwracając uwagę, aby zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni klejenia płyty do podłoża. Płyty przykładать do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czynność przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Płyty styropianowe należy układać dokładnie, a ew. ubytki pomiędzy nimi uzupełniać paskami styropianu. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po 2 dniach, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt izolacyjnych, zatapiania siatki zbrojącej i sposobu ocieplania ścian są zawarte w instrukcjach ITB.

Dane techniczne	
Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych, domieszek oraz włókien	
Właściwa ilość wody	od 4,3 do 4,8 dm ³ /25 kg ok. 0,18 dm ³ /kg
Przyczepność do betonu	≥ 0,25 MPa
Przyczepność do styropianu	≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w styropianie
Czas zużycia	ok. 2 godz.
Czas zdolności do przyklejania od nałożenia kleju na podłoże	20 min.
Wydajność	ok. 17,5 dm ³ z 25 kg ok. 0,7 dm ³ z 1 kg
Zużycie przy klejeniu płyt	ok. 4 kg/m ²

Producent: Cemex Polska Sp.z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych.

Certyfikat ZKP: ITB-0616/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9368/2014.

PKWiU: 23.64.10.0.

CEMEX CX-D530

Klej mocny do styropianu i siatki

Opakowanie

Jednostkowe: Worek 25 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

Zastosowanie

Do przyklejania płyt izolacji termicznej ze styropianu EPS (w tym płyt z dodatkiem grafitu) oraz zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń (np. **CEMEX DECO**). Można go stosować również jako klej do mocowania drobnowymiarowych elementów ozdobnych (bonie, gzymsy). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury: z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przygotowanie podłoża

Dla przyklejania płyt izolacji termicznej

Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i „głuche” usunąć, szczeliny rozkuć. Małe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą **CEMEX CX-Z730**, na większe płaszczyny nałożyć tynk **CEMEX CX-T530**. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Powierzchnie oczyścić z kurzu. Podłoże słabe zagruntować preparatem głęboko penetrującym **CEMEX CX-G880** i **CEMEX CX-G750**, jeżeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności.

Dla zatapiania siatki zbrojącej

Powierzchnia płyt izolacyjnych powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Powierzchnię przeszlifować tarką metalową lub pacą z papierem ściernym.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju: przyczepność do podłoża, wytrzymałość na odrywanie, czas wiązania.

Przyklejanie płyt izolacji termicznej:

Klej nakładać na płytę kielnią w formie placków i pasma obwodowego lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej, zwracając uwagę, aby zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni klejenia płyty do podłoża. Płyty przykładать do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czynność przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Płyty styropianowe należy układać dokładnie, a ew. ubytki pomiędzy nimi uzupełniać paskami styropianu. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po 2 dniach, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Zatapianie siatki:

Na przyklejone płyty nałożyć klej za pomocą kielni i pacy stalowej, a następnie rozprowadzić i wyrównać pacą zębatą. Nałożyć siatkę i wciskać ją gładką stroną pacy w warstwę kleju tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę kleju. Ewentualne nierówności powierzchni można po przeschnięciu ponownie przeszpaczlować lub zeszlifować papierem ściernym. Po całkowitym wyschnięciu kleju (po minimum 2 dniach) można przystąpić do nałożenia odpowiedniego gruntu podtynkowego. Warstwę tynku dekoracyjnego można nanosić najwcześniej po 3 dniach od zatopienia siatki w kleju.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt izolacyjnych, zatapiania siatki zbrojącej i sposobu ocieplania ścian są zawarte w instrukcjach ITB.

Dane techniczne	
Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych, domieszek oraz włókien	
Właściwa ilość wody	od 5,2 do 5,7 dm ³ /25 kg ok. 0,22 dm ³ /kg
Przyczepność do betonu	≥ 0,25 MPa
Przyczepność do styropianu	≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w styropianie
Czas zużycia	ok. 2 godz.
Czas zdolności do przyklejania od nałożenia kleju na podłoże	20 min.
Wydajność	ok.17,5 dm ³ z 25 kg ok. 0,7 dm ³ z 1 kg
Zużycie przy klejeniu płyt	ok. 4 kg/m ²
Zużycie przy zatapianiu siatki	ok. 5 kg/m ²

Producent: Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych.

Certyfikat ZKP: ITB-0616/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9368/2014.

PKWiU: 23.64.10.0.

CEMEX CX-D710

Grunt pod tynki akrylowe i silikatowo-silikonowe

Opakowanie

Jednorazowe: Wiaderko 15 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 495 kg

Zastosowanie

Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność warstwy podtynkowej na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoża. Do stosowania pod tynki akrylowe i silikatowo-silikonowe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń CEMEX DECO). Dostępny w kolorze białym lub barwiony pod kolor tynku.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojąca w systemach ociepleń budynków, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty kleju usunąć i uzupełnić odpowiednim klejem do ociepleń.

Sposób użycia

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Czynność mieszania należy powtarzać w trakcie malowania, tak aby nie powstawał osad na dnie naczynia. W zależności od chłonności podłoża grunt można rozcieńczać z max. 10% wody. Grunt nanosić przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego, dobrze wcierając go w podłoże. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć. Powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania gruntem po ok. 12 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. Tynk dekoracyjny nakładać nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia gruntowania.

Zużycie wynosi ok. 0,2-0,3 kg/m² na gładkich powierzchniach, na podłożach szorstkich odpowiednio więcej.

Narzędzia

Pędzel lub wałek malarski, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie dodawać innych substancji, z wyjątkiem wody w ilości podanej w „Sposobie użycia”. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 24 miesiące od daty produkcji (zalecane zużycie – w ciągu 12 miesięcy). Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Składować w temperaturze powyżej +5°C.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również zaleceniami instrukcji ITB.

Dane techniczne	
Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypełniacze mineralne, środki konserwujące oraz pigmenty	
Gęstość objętościowa	ok. 1,5 kg/dm ³
Zawartość suchej substancji	ok. 64 % masy
Zużycie	ok. 0,2-0,3 kg/m ²
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	≤ 30 g/l
Wygląd: biała lub kolorowa, jednolita, gęsta ciecz	

Producent: Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa.

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych.

Certyfikat ZKP: ITB-0616/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9368/2014.

PKWiU: 20.30.22.0.

CEMEX CX-D730

Grunt pod tynki silikonowe

Opakowanie

Jednorazowe: Wiaderko 15 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 495 kg

Zastosowanie

Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność warstwy podtynkowej na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoża. Do stosowania pod tynki silikonowe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń CEMEX DECO). Grunt można stosować również pod tynki akrylowe. Dostępny w kolorze białym lub barwiony pod kolor tynku.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojąca w systemach ociepleń budynków, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty kleju usunąć i uzupełnić odpowiednim klejem do ociepleń.

Sposób użycia

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Czynność mieszania należy powtarzać w trakcie malowania, tak aby nie powstawał osad na dnie naczynia. W zależności od chłonności podłoża grunt można rozcieńczać z max. 5% wody. Grunt nanosić przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego, dobrze wcierając go w podłoże. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć. Powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania gruntem po ok. 12 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. Tynk dekoracyjny nakładać nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia gruntowania.

Zużycie wynosi ok. 0,2-0,35 kg/m² na gładkich powierzchniach, na podłożach szorstkich odpowiednio więcej.

Narzędzia

Pędzel lub wałek malarski, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie dodawać innych substancji, z wyjątkiem wody w ilości podanej w „Sposobie użycia”. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 24 miesiące od daty produkcji (zalecane zużycie – w ciągu 12 miesięcy). Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Składować w temperaturze powyżej +5°C.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również zaleceniami instrukcji ITB.

Dane techniczne	
Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, żywica silikonowa, wypełniacze mineralne, środki konserwujące oraz pigmenty	
Gęstość objętościowa	ok. 1,5 kg/dm ³
Zawartość suchej substancji	ok. 62 % masy
Zużycie	ok. 0,2-0,35 kg/m ²
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	≤ 30 g/l
Wygląd: biała lub kolorowa, jednolita, gęsta ciecz	

Producent: Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa.

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych.

Certyfikat ZKP: ITB-0616/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9368/2014.

PKWiU: 20.30.22.0.

CEMEX CX-D810

Tynk akrylowy

Opakowanie

Jednostkowe: Wiaderko 25 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 600 kg

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń **CEMEX DECO**). Standardowo zabezpieczony środkami biobójczymi, hamującymi rozwój glonów i grzybów. Biały lub barwiony w masie. Tynk można malować kolorowymi farbami elewacyjnymi. Do nakładania ręcznego.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń budynków, tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne (warstwa zbrojąca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany). Warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą **CEMEX CX-Z730**. Podłoża słabe lub nasiąkliwe zagruntować preparatem głęboko penetrującym **CEMEX CX-G880**, nasiąkliwe gruntem do chłonnych podłoży **CEMEX CX-G750**. Co najmniej na 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże pomalować gruntem podtynkowym **CEMEX CX-D710** lub **CX-D730**.

Sposób użycia

Zawartość opakowania wymieszać mieszarką wolnoobrotową. W razie konieczności można dodać ok. 5% wody. Tynk nanosić na podłoże nierdzewną pacą stalową, ściągać i wyrównać na grubość ziarna. Fakturować za pomocą pacy plastikowej. Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły na danej płaszczyźnie, aby uniknąć różnic w strukturze tynku. Powierzchnie łączyć stosując zasadę „mokre do mokrego”. Zaleca się, aby na jednej płaszczyźnie nakładać tynk z tej samej szarży produkcyjnej. Przerwy technologiczne w nakładaniu należy planować na połączeniu kolorów, w załamaniach budynku, pod rurami spustowymi itp.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca i kielnia ze stali nierdzewnej, paca plastikowa.

Warunki wykonania

Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, wypełniaczami oraz barwnikami nie przewidzianymi w systemie barwienia. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników. Świeży tynk chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Zaleca się stosować osłony na rusztowania.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania. Składować w temperaturze powyżej +5°C.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również instrukcjami ITB.

Dane techniczne	
Skład: dyspersja kopolimeru akrylowego, kruszywa i wypełniacze mineralne, dodatki	
Gęstość objętościowa	ok. 1,85 kg/dm ³
Czas całkowitego wysychania	ok. 24 godz.
Zużycie: - ziarno 1,5 mm - ziarno 2,0 mm - ziarno 3,0 mm	ok. 2,3 kg/m ² ok. 2,8 kg/m ² ok. 3,7 kg/m ²

Producent: Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa.

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych.

Certyfikat ZKP: ITB-0616/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9368/2014.

PKWiU: 20.30.22.0.

CEMEX CX-D820

Tynk silikatowo-silikonowy

Opakowanie

Jednostkowe: Wiaderko 25 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 600 kg

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń **CEMEX DECO**). Standardowo zabezpieczony środkami biobójczymi, hamującymi rozwój glonów i grzybów. Dodatek nowoczesnych spoiw silikonowych zwiększa odporność na działanie warunków atmosferycznych i agresywnego wpływu środowiska. Biały lub barwiony w masie. Tynk można malować kolorowymi farbami elewacyjnymi. Do nakładania ręcznego.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń budynków, tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne (warstwa zbrojąca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany). Warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą **CEMEX CX-Z730**. Podłoża słabe lub nasiąkliwe zagruntować preparatem głęboko penetrującym **CEMEX CX-G880**, nasiąkliwe gruntem do chłonnych podłoży **CEMEX CX-G750**. Co najmniej na 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże pomalować gruntem podtynkowym **CEMEX CX-D710**.

Sposób użycia

Zawartość opakowania wymieszać mieszarką wolnoobrotową. W razie konieczności można dodać ok. 3% wody. Tynk nanosić na podłoże nierdzewną pacą stalową, ściągać i wyrównać na grubość ziarna. Fakturować za pomocą pacy plastikowej. Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły na danej płaszczyźnie, aby uniknąć różnic w strukturze tynku. Powierzchnie łączyć stosując zasadę „mokre do mokrego”. Zaleca się, aby na jednej płaszczyźnie nakładać tynk z tej samej szarży produkcyjnej. Przerwy technologiczne w nakładaniu należy planować na połączeniu kolorów, w załamaniach budynku, pod rurami spustowymi itp.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca i kielnia ze stali nierdzewnej, paca plastikowa.

Warunki wykonania

Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, wypełniaczami oraz barwnikami nie przewidzianymi w systemie barwienia. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników. Świeży tynk chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Zaleca się stosować osłony na rusztowania.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania. Składować w temperaturze powyżej +5°C.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również instrukcjami ITB.

Dane techniczne	
Skład: siloksany, dyspersja kopolimeru akrylowego, kruszywa i wypełniacze mineralne, dodatki	
Gęstość objętościowa	ok. 1,85 kg/dm ³
Czas całkowitego wysychania	ok. 24 godz.
Zużycie: - ziarno 1,5 mm - ziarno 2,0 mm - ziarno 3,0 mm	ok. 2,3 kg/m ² ok. 2,8 kg/m ² ok. 3,7 kg/m ²

Producent: Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa.

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych.

Certyfikat ZKP: ITB-0616/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9368/2014.

PKWiU: 20.30.22.0.

CEMEX CX-D830

Tynk silikonowy

Opakowanie

Jednostkowe: Wiaderko 25 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 600 kg

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń **CEMEX DECO**). Standardowo zabezpieczony środkami biobójczymi, hamującymi rozwój glonów i grzybów. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wody, dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Biały lub barwiony w masie. Tynk można malować kolorowymi farbami elewacyjnymi. Do nakładania ręcznego.

Rodzaj podłoża

Warstwa zbrojona w systemach ociepleń budynków, tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne (warstwa zbrojąca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany). Warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą **CEMEX CX-Z730**. Podłoża słabe lub nasiąkliwe zagruntować preparatem głęboko penetrującym **CEMEX CX-G880**, nasiąkliwe gruntem do chłonnych podłoży **CEMEX CX-G750**. Co najmniej na 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże pomalować gruntem podtynkowym **CEMEX CX-D730**.

Sposób użycia

Zawartość opakowania wymieszać mieszarką wolnoobrotową. W razie konieczności można dodać ok. 5% wody. Tynk nanosić na podłoże nierdzewną pacą stalową, ściągać i wyrównać na grubość ziarna. Fakturować za pomocą pacy plastikowej. Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły na danej płaszczyźnie, aby uniknąć różnic w strukturze tynku. Powierzchnie łączyć stosując zasadę „mokre do mokrego”. Zaleca się, aby na jednej płaszczyźnie nakładać tynk z tej samej szarży produkcyjnej. Przerwy technologiczne w nakładaniu należy planować na połączeniu kolorów, w załamaniach budynku, pod rurami spustowymi itp.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca i kielnia ze stali nierdzewnej, paca plastikowa.

Warunki wykonania

Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, wypełniaczami oraz barwnikami nie przewidzianymi w systemie barwienia. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników. Świeży tynk chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Zaleca się stosować osłony na rusztowania.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania. Składować w temperaturze powyżej +5°C.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również instrukcjami ITB.

Dane techniczne	
Skład: emulsja silikonowa, dyspersja kopolimeru akrylowego, kruszywa i wypełniacze mineralne, dodatki	
Gęstość objętościowa	ok. 1,85 kg/dm ³
Czas całkowitego wysychania	ok. 24 godz.
Zużycie: - ziarno 1,5 mm - ziarno 2,0 mm - ziarno 3,0 mm	ok. 2,3 kg/m ² ok. 2,8 kg/m ² ok. 3,7 kg/m ²

Producent: Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa.

Wyrób jest składnikiem certyfikowanego systemu, na który wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych.

Certyfikat ZKP: ITB-0616/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9368/2014.

PKWiU: 20.30.22.0.