

WIADECTWO JAKO CI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 Æ CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Krajowy Certyfikat Stażo ci Wją ciwo ci U ytkowych: **086-UWB-010**

Krajowa Deklaracja Wją ciwo ci U ytkowych: **086-UWB-010**

Okres wysyżki: **stycze 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik redni	Wymagania normy
Pocz tek wi zania	min	248	≥ 75
Koniec wi zania		300	
Wodo dno	%	29,9	
Staű obj to ci	mm	1,1	≤ 10
Powierzchnia wű ciwa	cm ² /g	4704	
Wytrzymaű na ciskanie:			
po 2 dniach	MPa	16,3	≥ 10
po 28 dniach		40,3	$\geq 32,5 \leq 52,5$
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,87	$\leq 3,5$
Cl		0,056	$\leq 0,10$
Udziaűpopioű lotnego krzemionkowego		28,03	≥ 25

Zawarto rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poni ej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik
Andrzej Wojcik