

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki PN-B-19707 i CEM I 42,5 N - SR 3/NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	086-UWB-011
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	086-UWB-011
Okres wydania:	styczeń 2018

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania
Początek wiązania	min	236	≥ 60
Koniec wiązania		288	
Wodouducność	%	26,2	
Stość objętości	mm	1,0	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	3926	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	23,7	≥ 10
po 28 dniach		53,6	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,90	≤ 3,0
Cl		0,069	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,53	≤ 0,6
Czynniki nierozpuszczalne		0,48	≤ 5,0
Strata prażenia		3,51	≤ 5,0
Klinkier:			
MgO	%	0,75	≤ 5,0
C ₃ A		1,74	≤ 3,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wójcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ćopuńska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radziński, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł