

WIADECTWO JAKO CI CEMENTU

Cement portlandzki PN-B 19707 - CEM I 52,5 N - NA

Krajowy Certyfikat Staż obci Właściwości Użytkowych: **086-UWB-005**


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **086-UWB-005**

Okres ważności: **Sierpień 2017**

Cecha	Jednostka	Wynik redni	Wymagania normy PN-B 19707:2013
Początek wiązania	min	152	≥ 45
Koniec wiązania	min	204	-
Wodocementowość	%	28,7	-
Staż objętości	mm	0,7	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4801	-
Wytrzymałość na ciśnienie:			
po 2 dniach	MPa	30,2	≥ 20
po 28 dniach	MPa	65,6	≥ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,74	≤ 4,0
Cl	%	0,028	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}	%	0,38	≤ 0,6
Pozostałość nierozpuszczalna	%	0,41	≤ 5,0
Straty parowania	%	3,35	≤ 5,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gaudy

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Rudniki

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki, tel. +48 (34) 32 10 500, fax +48 (34) 32 10 545

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 1011

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radziściak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432,

Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

