

WIADECTWO JAKO CI CEMENTU

Cement portlandzki PN-EN 197-1 - CEM I 52,5 N

Certyfikat stażo ci wja ciwo ci u ytkowych: **1487-CPR-021-16**


Deklaracja wja ciwo ci u ytkowych: **1487-CPR-021-16**

Okres wysyki: **Sierpie 2017**

Cecha	Jednostka	Wynik redni	Wymagania normy PN-EN 197-1:2012
Pocz tek wi zania	min	152	≥ 45
Koniec wi zania	min	204	-
Wodo dno	%	28,7	-
Stażo obj to ci	mm	0,7	≤ 10
Powierzchnia wja ciwa	cm ² /g	4801	-
Wytrzymaļo na ciskanie:			
po 2 dniach	MPa	30,2	≥ 20
po 28 dniach	MPa	65,6	$\geq 52,5$
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,74	$\leq 4,0$
Cl	%	0,028	$\leq 0,10$
Pozostaļo nierozpuszczalna	%	0,41	$\leq 5,0$
Straty pra enia	%	3,35	$\leq 5,0$

Zawarto rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poni ej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gaudy

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Rudniki

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki, tel. +48 (34) 32 10 500, fax +48 (34) 32 10 545

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 1011

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432,

Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

