

CX-domieszki

CEMEX

CX ISOBLOX 307

DOMIESZKA DO ZAPRAW MURARSKICH

ZASTOSOWANIE:

Domieszka CX ISOBLOX 307 służy do produkcji zapraw murarskich o przedłużonym czasie przerobu.

- Poprawia urabialność zaprawy
- Opóźnia proces wiązania cementu
- Napowietrza
- Stabilizuje i homogenizuje
- Wydłuża czas przerobu zaprawy
- Poprawia zdolność zaprawy do utrzymania wody

DOZOWANIE:

Stosować w ilości od 150 do 400 ml na worek (25kg) cementu w zależności od oczekiwanego efektu. Domieszka CX ISOBLOX 307 dozuje się razem z wodą zarobową lub bezpośrednio do gotowej zaprawy.

ZASADY SKŁADOWANIA:


W szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.
Chronić przed przemarzeniem.
Optymalne warunki składowania od +5° C do +30° C.
Trwałość produktu – 12 miesięcy przy zachowaniu powyższych warunków składowania.

DYSTRYBUTOR:

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa, Polska
Centrum Obsługi Klienta
tel: 800 700 077
www.cx-domieszki.pl

PRODUCENT:

CEMEX Admixtures GmbH
Geseker Straße 31-33
D-33154 Salzkotten, Niemcy
Tel.: 49 52 58-98 58-0
Fax.: 49 52 58-98 58-8
E-mail: cemex-admixtures.de@cemex.com



CE
0921

Data produkcji:

Nr partii:

Waga netto:

ADR/RD: nie podlega klasyfikacji

Deklaracja właściwości użytkowych: Nr 107150 z dnia 01.07.2013

Nr certyfikatu zakładowej kontroli produkcji: 0921-CPR-2004

CEMEX Admixtures GmbH

33154 Salzkotten

04

107150

EN 934-3:2009 + A1:2012

Domieszka znacznie wydłużająca czas zachowania właściwości roboczych zapraw murarskich

EN 934-3:13

Maksymalna zawartość alkaliów: < 1,50 %

Maksymalna zawartość chlorków: < 0,10 %

Oddziaływanie korozyjne: Zawiera wyłącznie składniki wymienione w EN 934-1:2008 Załącznik A.1.

Spełnione: wytrzymałość na ściskanie, konsystencja, opór na wciśnięcie penetrometru, zawartość powietrza

Nieszkodliwe substancje: Brak

Zwroty bezpieczeństwa:

S2 chronić przed dziećmi

S46 w razie poślizgnięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Postępowanie z odpadami: Odpady lub resztki produktu przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.

CX ISOBLOX 307

DOMIESZKA DO ZAPRAW MURARSKICH



**MUROWANIE
BEZ OGRANICZEŃ**

Pozwala wykonać zaprawę cementową o właściwościach roboczych zaprawy cementowo-wapiennej:

- Poprawia urabialność zaprawy
- Wydłuża czas przerobu zaprawy do 36 godzin
- Opóźnia proces wiązania cementu
- Napowietrza
- Stabilizuje i homogenizuje
- Poprawia zdolność zaprawy do utrzymania wody
- Stabilne działanie na wielu rodzajach cementu

Zastosowania:

- Przygotowanie zapraw murarskich do wytrzymałych i odpornych na działanie warunków atmosferycznych spoin
- Zaprawy do murowania ściany fundamentowych i piwnicznych
- Zaprawy do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych

Domieszka wydłużająca czas zachowania właściwości roboczych zapraw murarskich

EN 934-3:T3

Więcej możliwości - znana jakość CEMEX

Centrum Obsługi Klienta CEMEX Polska tel. 800 700 077, www.cx-domieszki.pl