



CX ISOPLAST 371

DOMIESZKA DO BETONÓW

ZASTOSOWANIE:

CX ISOPLAST 371 jest uniwersalną domieszką o silnym działaniu uplastyczniającym mającą zastosowanie do:

- produkcji mieszanek betonowych dla wszystkich klas konsystencji
- produkcji betonu na prefabrykaty i betonu towarowego
- produkcji betonów wodoszczelnych

DOZOWANIE:

Stosować w ilości od 50 do 400 ml na worek (25kg) cementu w zależności od oczekiwanego efektu. Domieszkę **CX ISOPLAST 371** dozuje się razem z wodą zarobową lub bezpośrednio do gotowej mieszanki betonowej.

ZASADY SKŁADOWANIA:


W szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.
Chronić przed przemrożeniem.
Optymalne warunki składowania od +5° C do +30° C.
Trwałość produktu – 12 miesięcy przy zachowaniu powyższych warunków składowania.

DYSTRYBUTOR:

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa, Polska
Centrum Obsługi Klienta
tel: 800 700 077
www.cx-domieszki.pl

PRODUCENT:

CEMEX Admixtures GmbH
Geseker Straße 31-33
D-33154 Salzkotten, Niemcy
Tel.: +49 52 58-98 58-0
Fax.: +49 52 58-98 58-8
E-mail: cemex-admixtures.de@cemex.com



0921

Data produkcji:

Nr partii:

Waga netto:

ADR/RID: nie podlega klasyfikacji

Deklaracja właściwości użytkowych Nr: 102028 z dnia 01.07.2013

Nr certyfikatu zakładowej kontroli produkcji 0921-CPR-2004

CEMEX Admixtures GmbH

33154 Salzkotten

04

102028

EN 934-2:2009 + A1:2012

Domieszka do betonu redukująca ilość wody / uplastyczniająca

EN 934-2: T2

Maksymalna zawartość alkaliów: < 8,50 %

Maksymalna zawartość chlorków: < 0,10 %

Oddziaływanie korozyjne: Zawiera wyłącznie składniki wymienione w EN 934-1:2008 Załącznik A.1.

Spełnienie: wytrzymałość na ściskanie, zmniejszenie ilości wody zarobowej, zawartość powietrza

Niebezpieczne substancje: Brak

Zwroty bezpieczeństwa:

S 2 chronić przed dziećmi

S 24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu;

S 46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykietę.

Postępowanie z odpadami: Odpady lub reszki produktu przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.

CX ISOPLAST 371

DOMIESZKA DO BETONÓW



Domieszka uplastyczniająca do betonu - redukująca ilość wody

EN 934-2:T2

Silne działanie dla solidnego betonu:

- Mocno plastyfikuje
- Homogenizuje mieszankę betonową
- Poprawia urabialność mieszanki przy stałym stosunku woda/cement
- Zmniejsza zapotrzebowanie mieszanki na wodę zachowując wymaganą urabialność
- Poprzez redukcję wody zarobowej umożliwia produkcję trwalszych betonów

Zastosowania:

- Produkcja mieszanek betonowych wszystkich klas konsystencji
- Produkcja betonu na prefabrykaty i betonu towarowego
- Produkcja betonów na posadzki z ogrzewaniem podłogowym
- Produkcja mieszanek do betonów wodoszczelnych
- Wykonywanie betonu na zbiorniki wody pitnej

Więcej możliwości - znana jakość CEMEX

Centrum Obsługi Klienta CEMEX Polska tel. 800 700 077, www.cx-domieszki.pl