

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki EN 197-1 nr CEM I 52,5 R BIAŁY

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-031-07**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-031-07**

Okres wydania: **styczeń 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	99	≥ 45
Koniec wiązania		135	
Wodoprzepuszczalność	%	27,6	
Stwierdzone odkształcenie	mm	0,7	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4258	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	37,0	≥ 30
po 28 dniach		54,9	≥ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	3,82	≤ 4,0
Cl		0,089	≤ 0,10
Członki nierozpuszczalne		0,63	≤ 5,0
Strata prażenia		2,02	≤ 5,0
Stopień białych		83,0	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego


Andrzej Wójcik