

WIADECTWO JAKO CI CEMENTU

Cement portlandzki u lowy EN-197-1 - CEM II/B-S 42,5 N

Certyfikat stażo ci wja ciwo ci u ytkowych: **1487-CPR-021-10**


Deklaracja wja ciwo ci u ytkowych: **1487-CPR-021-10**

Okres wysyżki: **Sierpie 2017**

Cecha	Jednostka	Wynik redni	Wymagania normy PN-EN 197-1:2012	
Pocz tek wi zania	min	214	≥ 60	
Koniec wi zania	min	269	-	
Wodo dno	%	30,4	-	
Stażo obj to ci	mm	0,7	≤ 10	
Powierzchnia wja ciwa	cm ² /g	4351	-	
Wytrzymaļo na ciskanie:				
	po 2 dniach	MPa	18,6	≥ 10
	po 28 dniach	MPa	59,6	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:				
	SO ₃	%	2,39	≤ 3,5
	Cl	%	0,05	≤ 0,10

Zawarto rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poni ej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gaudy

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Rudniki

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki, tel. +48 (34) 32 10 500, fax +48 (34) 32 10 545

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 1011

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj,

Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432,

Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

