

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 i CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **086-UWB-022**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **086-UWB-022**

Okres wysyłki: **lipiec 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	189	≥ 75
Koniec wiązania		233	
Wodouducność	%	28,7	
Stość objętości	mm	1,0	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	4514	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	18,6	≥ 10
po 28 dniach		37,4	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,79	≤ 3,5
Cl		0,060	≤ 0,10
Udział popiołu lotnego krzemionkowego		28,8	≥ 25

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik