

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN-197-1 i CEM II/B-V 32,5 R

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-05**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-05**

Okres wysyłki: **czerwiec 2019**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	222	≥ 75
Koniec wiązania		278	
Wodouducia	%	29,4	
Stość objętości	mm	1,3	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	4858	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	17,3	≥ 10
po 28 dniach		42,6	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO3	%	2,83	≤ 3,5
Cl		0,056	≤ 0,10
Gęstość właściwa	g/cm³	2,85	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wójcik

Progen 02202000, nr. 001 27 00 402, Kapitał zakładowy 027 200 000,00 zł