



WIADECTWO JAKO CI CEMENTU

Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 42,5 R

CEMEX Ost Zement

Zakład Cementownia Rudersdorf

Certyfikat stażo ci wja ciwo ci u ytkowych: **0840-CPR-5510-130000-01**


Deklaracja wja ciwo ci u ytkowych: **0840-CPR-5510-130000-01**

Okres wysyki: **Marzec 2017**

Cecha	Jednostka	Wynik redni	Wymagania normy EN 197-1:2011
Pocz tek wi zania	min	150	≥ 60
Koniec wi zania	min	220	-
Wodo dno	%	28,6	-
Powierzchnia wja ciwa	cm ² /g	3530	-
Wytrzymało na ciskanie:			
po 2 dniach	MPa	35,0	≥ 20
po 28 dniach	MPa	60,0	$\geq 42,5 \leq 62,5$

Zawarto rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poni ej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gaudy