

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki PN-EN 19707 i CEM I 42,5 R - NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **086-UWB-032**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **086-UWB-032**

Okres wysyłki: **lipiec 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	198	≥ 60
Koniec wiązania		261	
Wodouducność	%	26,8	
Stożkość objętości	mm	0,8	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	3880	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	26,1	≥ 20
po 28 dniach		56,5	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,91	≤ 4,0
Cl		0,069	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,56	≤ 0,6
Pozostałość nierozpuszczalna		0,44	≤ 5,0
Strata prażenia		3,17	≤ 5,0
Gęstość właściwa	g/cm ³	3,07	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik