

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki EN 197-1 ñ CEM I 42,5 R

Certyfikat Staćci Właściwości Użytkowych:	1487-CPR-031-02
Deklaracja Właściwości Użytkowych:	1487-CPR-031-02
Okres wysyćki:	lipiec 2018

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	131	≥ 60
Koniec wiązania		168	
Wodouducność	%	27,0	
Stość objętości	mm	1,0	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	4394	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	28,2	≥ 20
po 28 dniach		48,2	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,83	≤ 4,0
Cl		0,071	≤ 0,10
Człści nierozpuszczalne		0,60	≤ 5,0
Strata prażenia		2,98	≤ 5,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego


Andrzej Wojcik