

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-031-02**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-031-02**

Okres wysyłki: **lipiec 2020**

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania
Początek wiązania	min	188	≥ 60
Koniec wiązania		232	
Wodożądność	%	25,2	
Stołość objętości	mm	0,8	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	3804	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	26,1	≥ 20
po 28 dniach		47,6	≥ 42,5 i ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,76	≤ 4,0
Cl		0,061	≤ 0,10
Części nierozpuszczalne		0,93	≤ 5,0
Strata prażenia		2,15	≤ 5,0
Gęstość właściwa	g/cm ³	3,08	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Przemysłownia Gdynia

ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radzięciak, Włodzimierz Choluć, Rafał Gajewski; Adrian Burchard; Izabela Rokicka; Iwona Wojtasik;

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł