ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki PN-B-19707 – CEM I 42,5 N - SR 3/NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-023**
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-023**
Okres wysyłki:	**czerwiec 2021**

Cecha		Jedn.	Wartości średnie	Wymagania
Początek wiązania		min	**192**	≥ 60
Koniec wiązania			**247**	
Wodożądność		%	**27,2**	
Stałość objętości		mm	**0,6**	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	**3846**	
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	**22,7**	≥ 10
	po 28 dniach		**51,3**	≥ 42,5 i < 62,6
Analiza chemiczna:				
	SO_3	%	**2,25**	≤ 3,0
	Cl		**0,060**	≤ 0,10
	Na_2O_{eq}		**0,46**	≤ 0,6
Części nierozpuszczalne			**0,71**	≤ 5,0
Strata prażenia			**1,50**	≤ 5,0
Klinkier :				
	C_3A		**1,94**	≤ 3,0
Gęstość właściwa		g/cm^3	**3,19**	

Zawrtość rozpuszuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego
Andrzej Wójcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Przemiałownia Gdynia, ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł