

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 52,5 R - NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **008-UWB-189**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **008-UWB-189**

Okres wysyłki: **czerwiec 2022**

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania
Początek wiązania	min	161	≥ 45
Koniec wiązania		205	
Wodożądność	%	31,9	
Staość objętości	mm	0,6	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	4945	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	34,0	≥ 30
po 28 dniach		61,8	≥ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,90	≤ 4,0
Cl		0,055	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,80	≤ 1,2
Gęstość właściwa	g/cm³	2,98	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wójcik