

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 – CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **008-UWB-022**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **008-UWB-022**

Okres wysyłki: **czerwiec 2022**

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania
Początek wiązania	min	214	≥ 75
Koniec wiązania		263	
Wodożądność	%	28,1	
Stałość objętości	mm	0,7	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4212	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	19,7	≥ 10
po 28 dniach		40,9	≥ 32,5 i ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,44	≤ 3,5
Cl		0,060	≤ 0,10
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)		27,88	≥ 25
Gęstość właściwa	g/cm ³	2,78	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wójcik