ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki PN-B-19707 – CEM I 52,5 R - NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-009**
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-009**
Okres wysyłki:	**czerwiec 2022**

Cecha		Jedn.	Wartości średnie	Wymagania
Początek wiązania		min	**135**	≥ 45
Koniec wiązania			**172**	
Wodożądność		%	**31,1**	
Stałość objętości		mm	**0,8**	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	**4480**	
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 1 dniu	MPa	**25,1**	
	po 2 dniach		**40,7**	≥ 30
	po 28 dniach		**67,0**	≥ 52,5
Analiza chemiczna:				
	SO_3	%	**2,89**	≤ 4,0
	Cl		**0,069**	≤ 0,10
	Na_2O_{eq}		**0,57**	≤ 0,6
Pozostałość nierozpuszczalna			**0,32**	≤ 5,0
Strata prażenia			**1,79**	≤ 5,0
Gęstość właściwa		g/cm^3	**3,15**	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego
Andrzej Wójcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł