

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 52,5 R-NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	008-UWB-009
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	008-UWB-009
Okres wysyłki:	marzec 2023

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-B 19707-1:2013-10
Początek wiązania	min	149	≥ 45
Koniec wiązania		182	-
Wodozadržność	%	30,4	-
Staość objętości	mm	2,5	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4575	-
Wytrzymałość na ściskanie			
po 1 dniu	MPa	24,0	-
po 2 dniach		40,9	≥ 30
po 28 dniach		69,2	≥ 52,5
Wytrzymałość na zginanie			
po 2 dniach	MPa	6,6	-
po 28 dniach		8,7	-
Analiza chemiczna			
SO ₃	%	2,89	≤ 4,0
Cl		0,043	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,57	≤ 0,6
Pozostałość nierozpuszczalna	%	0,44	≤ 5,0
Strata prażenia	%	2,15	≤ 5,0
Gęstość właściwa	g/cm ³	3,15	-

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik Doradztwa

Technicznego

Paweł Mofing
Paweł Mofing

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł