

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 42,5 R-NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	008-UWB-032
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	008-UWB-032
Okres wysyłki:	lipiec 2023

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-B 19707:2013-10
Początek wiązania	min	191	≥ 60
Koniec wiązania		234	-
Wodożądność	%	26,3	-
Staość objętości	mm	1,6	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	3697	-
Wytrzymałość na ściskanie			
	po 2 dniach	MPa	≥ 20
	po 28 dniach		≥ 42,5 i ≤ 62,5
Wytrzymałość na zginanie			
	po 2 dniach	MPa	-
	po 28 dniach		-
Analiza chemiczna			
	SO ₃	%	≤ 4,0
	Cl		≤ 0,10
	Na ₂ O _{eq}		≤ 0,6
Pozostałość nierozpuszczalna	%	0,49	≤ 5,0
Strata prażenia	%	3,20	≤ 5,0
Gęstość właściwa	g/cm³	3,15	-

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik Doradztwa

Technicznego

Paweł Mofina
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł