

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 52,5 R-NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	008-UWB-009
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	008-UWB-009
Okres wysyłki:	lipiec 2023

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-B 19707:2013-10	
Początek wiązania	min	160	≥ 45	
Koniec wiązania		203	-	
Wodozadržność	%	31,0	-	
Stalosc objętości	mm	1,4	≤ 10	
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4766	-	
Wytrzymałość na ściskanie				
	po 1 dniu	MPa	24,5	-
	po 2 dniach		41,4	≥ 30
	po 28 dniach		69,4	≥ 52,5
Wytrzymałość na zginanie				
	po 2 dniach	MPa	6,6	-
	po 28 dniach		8,5	-
Analiza chemiczna				
	SO ₃	%	2,85	≤ 4,0
	Cl		0,035	≤ 0,10
	Na ₂ O _{eq}		0,47	≤ 0,6
Pozostalosc nierozpuszczalna	%	0,43	≤ 5,0	
Strata prażenia	%	2,26	≤ 5,0	
Gęstość właściwa	g/cm ³	3,15	-	

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik Doradztwa

Technicznego

Pawel Mofing

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł