Gdynia, 02.08.2024

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 42,5 N - SR 3/NA

Zakład produkcyjny: Przemiałownia Gdynia

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-023**
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-023**
Okres wysyłki:	**Czerwiec 2024**

Cecha	Jedn.	Wynik średni	PN-B-19707:2013-10
Początek czasu wiązania	min	179	≥ 60
Koniec czasu wiązania		224	-
Woda do konsystencji normowej	%	27,0	-
Stałość objętości	mm	0,9	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm^2/g	4438	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	24,8	≥ 10
po 28 dniach		54,1	≥ 42,5 i < 62,5
Analiza chemiczna:			
SO_3	%	2,22	≤ 3,0
Cl		0,060	≤ 0,10
Na_2O_{eq}		0,49	≤ 0,6
Części nierozpuszczalne		1,23	≤ 5,0
Strata prażenia		2,32	≤ 5,0
Klinkier: C_3A		2,40	≤ 3,0

Zawrtość rozpuszuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa Technicznego
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Przemiałownia Gdynia, ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł