



ISOPLAST 1528

Plastyfikator



Charakterystyka

ISOPLAST 1528 to plastyfikator oparty na lignosulfonianach. Posiada dobre właściwości uplastyczniające, homogenizujące i nieznacznie opóźnia wiązanie w zależności od stosowanego cementu.

Domieszkę można stosować w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi z oferty CEMEX – do betonów napowietrzanych.

W takim przypadku zalecane jest przeprowadzenie prób laboratoryjnych. Domieszki należy dozować oddzielnie.

Zgodność / Zapewnienie jakości

ISOPLAST 1528 podlega stałej wewnętrznej kontroli jakości podczas produkcji.

DOMIESZKA UPLASTYCZNIAJĄCA
PN-EN 934-2:T2

Dane techniczne

Baza surowcowa:

	lignosulfoniany
Gęstość (w 20 °C):	1,14 ± 0,03 g/cm³
Postać:	ciekła
Barwa:	brązowa
pH (w 20 °C)	4,0 – 6,0
Zawartość Cl-	≤ 0,1 % wagowo
Zawartość Na ₂ O _{eq}	≤ 1,5 % wagowo

Opis działania



Zakres stosowania

Beton zgodny z PN-EN 206 i uzupełnieniem krajowym.
Systemy budowlane oparte na spoiwie cementowym.
Betony napowietrzane.

Dozowanie

Stosować w ilości od 0,2 do 1,5% w stosunku do masy cementu w zależności od oczekiwanego efektu.

Przechowywanie

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą. Chronić przed przemrożeniem. Optymalne warunki składowania od +5°C do +30°C. Trwałość produktu i zgodność – 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu powyższych warunków.

Opakowania handlowe

Kontenery 1000 kg

Kontakt

CEMEX Admixtures

e-mail pl.admixtures@cemex.com

tel.

Rejon północny

887 113 304

Rejon południowy

691 211 912

Stosowane przez nas surowce oraz wytwarzane produkty podlegają szczegółowej zakładowej kontroli produkcji. Zawartość Informacji Technicznej produktu bazuje na trzech dekadach doświadczeń, badań oraz świadczonych wsparcia technicznego. Z powodu ciągłego rozwoju i zmieniających się kierunków zastosowania zastrzegamy sobie prawo do poprawy i zmian naszych produktów. W sprawach technicznych nasi eksperci bardzo chętnie udzielą dodatkowych informacji i pomogą w razie potrzeby. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.



CEMEX Polska Sp. z o.o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

CENTRUM
OBŚŁUGI
KLIENTA

800 700 077
cok@e-cemex.pl