

WIADECTWO JAKO CI CEMENTU

Cement portlandzki EN 197-1 Ę CEM I 42,5 R

Certyfikat StaŃb ci Wjã ciwo ci U ytkowych:	1487-CPR-031-02
Deklaracja Wjã ciwo ci U ytkowych:	1487-CPR-031-02
Okres wysyŃki:	stycze 2018

Cecha	Jedn.	Wynik redni	Wymagania normy
Pocz tek wi zania	min	152	≥ 60
Koniec wi zania		199	
Wodo dno	%	25,7	
StaŃb obj to ci	mm	1,3	≤ 10
Powierzchnia wia ciwa	cm ² /g	4118	
WytrzymaŃb na ciskanie:			
po 2 dniach	MPa	26,2	≥ 20
po 28 dniach		52,0	$\geq 42,5 \leq 62,5$
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,79	$\leq 4,0$
Cl		0,075	$\leq 0,10$
Cz ci nierozpuszczalne		0,84	$\leq 5,0$
Strata pra enia		2,25	$\leq 5,0$

Zawarto rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poni ej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
 Koordynator
 Kierownik ProjektŃw
 Doradztwa Technicznego

 Andrzej WŃjcik