

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki PN-B 19707 - CEM I 42,5 R - NA

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **Nr 086-UWB-013**


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **Nr 086-UWB-013**

Okres wysyłki: **Sierpień 2018**

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-B 19707:2013	
Początek wiązania	min	154	≥ 60	
Koniec wiązania	min	195	-	
Wodoządnosc	%	27,7	-	
Stałość objętości	mm	0,7	≤ 10	
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4357	-	
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	25,0	≥ 20
	po 28 dniach	MPa	58,9	≥42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:				
	SO ₃	%	2,73	≤ 4,0
	Cl	%	0,026	≤ 0,10
	Na ₂ O _{eq}	%	0,41	≤ 0,6
Pozostałość nierozpuszczalna	%	0,46	≤ 5,0	
Straty prażenia	%	3,05	≤ 5,0	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gaudy

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Rudniki

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki, tel. +48 (34) 32 10 500, fax +48 (34) 32 10 545

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46; 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 1011

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432,

Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

